



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail : info@npsolutions.nl

NP Anti-Graffiti Coating AK

Algemeen

NP Anti-Graffiti Coating AK is een universeel anti klad middel, op basis van in de vrije natuur voorkomende grondstoffen. Het product is geëmulgeerd in water en volledig milieuvriendelijk.

NP Anti-Graffiti Coating AK is ontwikkeld om metselwerk, beton, stucwerk en natuursteen te voorzien van een nauwelijks zichtbare anti klad laag, welke aanhechting van bekladdingen en posters sterk vermindert. Zelfs aluminium rolluiken al dan niet gecoat, kunnen met **NP Anti-Graffiti Coating AK** tegen bekladdingen beschermd worden.

Eigenschappen.

Een met **NP Anti-Graffiti Coating AK** behandelde ondergrond heeft sterke vocht werende eigenschappen. Door de snelle droging zal het product binnen 4 uur na aanbrengen verf afstotende eigenschappen opbouwen.

Anders dan vele andere producten die voor dit doel reeds in de handel gebracht zijn vormt **NP Anti-Graffiti Coating AK** geen hinderlijke glimmende filmlaag, maar zorgt door zijn zeer geraffineerde samenstelling voor een verfafstotende film rondom ieder korreltje zand en cement wat in de gevel verwerkt zit. De ondergrond behoudt hierbij zijn volledige ademend vermogen. In tegenstelling tot vrijwel alle andere producten blijft zelfs het wind drogende effect van de gevel voor een belangrijk deel intact.

Het verwijderen van opgebrachte bekladdingen kan zeer snel geschieden door middel van heet water onder een druk van 40 – 150 bar.

Verwerking.

De ondergrond moet winddroog en vrij van alg, mos, vet, vuil en slemhuid

NP Anti-Graffiti Coating AK dient bij voorkeur te worden opgebracht door middel van airless apparatuur.

Indien met de kwast opgebracht, moet gezorgd worden voor voldoende opname.

NP Anti-Graffiti Coating AK moet 2 maal worden opgebracht. Tussen de behandelingen in, laten drogen. **NP Anti-Graffiti Coating AK** kan op licht vochtige ondergrond worden toegepast.

Niet poreuze ondergronden dun opbrengen en na droging uitwrijven.

Eventueel op glas gemorst product met heet water verwijderen.



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail : info@npsolutions.nl

Verbruik.

0.8 tot 3m²/liter afhankelijk van de ondergrond.

Zoals beton: 3 m²/liter
Mergel: 0.8 m²/liter
Normale baksteen: 2 m²/liter

Opslag:

Vorstvrij opslaan in gesloten verpakking. Indien ouder dan 3 maanden schudden voor gebruik.
Verwerking binnen 1 jaar na aflevering.

Verpakking 25 L cans