



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasserdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Non Darkening Sealer Primer

Productinformatie

Beschrijving:

Een heldere 100% acrylaat sealer gedispergeerd in water en vrij van vluchtige organische componenten. Geur arm, niet brandbaar en lage toxiciteit.

Uitstekend water en meeldauw (Schimmel) bestendig op poreuze.

Wordt toegepast al seen transparante sealer voor poreuze oppervlakken alvorens **AG Coat NP Permanent** aan te brengen. Wordt ook gebruikt om verdonkering te voorkomen voor beton en beton producten zoals cementpleister, mortel en dunne mortels voor pleisterlagen.

Het is ook bruikbaar voor het sealen van zandsteen en andere natuursteen producten tegen het binnendringen van water, hetgeen verkleuring door schimmels en meeldauw vermindert.

Effectief op metselwerk waar AG Coat NP Permanent dikwijls geen invloed heft op de steensoort, maar de voegspecie kan verdonkeren.

Product eigenschappen

Uiterlijk	Witte vloeistof
Soortelijk gewicht	1.02 – 1.04
Vaste stof gehalte	24 – 25%
UV bestendigheid	Uitstekend
Brandbaarheid	Water basis, niet brandbaar.
Houdbaarheid zoals geleverd.	12 maanden in ongeopende verpakking.

Applicatie gegevens:

Applicatie temperatuur	Minimaal 8°C - 30°C.
Open tijd (Pot-life)	Ca 20 minuten bij 25°C.
Droogtijd Stofdroog in	1 – 2 uur afhankelijk van de droogcondities
Overschilderbaar	met AG Coat NP Permanent na 24 uur..

Verbruik:

Het verbruik is 10 – 12 m² per liter, afhankelijk van de dichtheid van het betonnen oppervlak.

Gebruiksaanwijzing:

Breng één goede laag **Non Darkening Sealer** aan op een schoon, droog substraat. Eerst dient gewaarborgd te zijn dat iedere steen indien een zuur of etsend reinigingsmiddel is gebruik overvloedig afgespoeld is.

Kan aanbracht worden doormiddel van kwast, spuiten of rollen.

Non Darkening Sealer is melk wit indien het aangebracht wordt, maar droogt kleurloos op

Voor een goede werking van **Non Darkening Sealer** is het belangrijk goed te laten drogen alvorens een Anti-Graffiti coating aan te brengen. Laat tenminste 4 uur drogen onder goede droogcondities, maar bij voorkeur de hele nacht.

Om de effectiviteit van **Non Darkening Sealer** te controleren bevelen we met kracht aan een kleine test uit te voeren. .

Belangrijk: Voorkom een verfkwast te gebruiken als **Non Darkening Sealer** aangebracht wordt op oppervlakte waarop uitbloeien voorkomt, bijvoorbeeld zoutkristallen op cement substraten. Uitbloeien kan moeilijk

waarneembaar zijn op lichte gekleurde ondergronden en zullen een melkachtig effect vertonen op een heldere finish indien aangeraakt bij het aanbrengen bij wrijving of gebruik van een kwast. Rollen of spuiten wordt aangeraden indien uitbloeien aanwezig kan zijn